

BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP

Erkély- és teraszburkolat ragasztó 2K R2

A BOTAMENT® BTK 200^{TERRACHAMP} egy kiváló műgyanta ragasztó erkély- és teraszburkolatokhoz. A BOTAMENT® BTK 200^{TERRACHAMP} -al ragasztott burkolat esetén a fugázásra MULTIFUGE® Diamond MAX fugázót alkalmazzuk. BOTAMENT® BTK 200^{TERRACHAMP} különösen alkalmas nagy formátumú csempe és padlólapok burkolásához, melyek élhossza legfeljebb 100 cm.

Tulajdonságok

- ❖ Flexibilitás és rugalmasság új értelmet kap, messze a DIN EN 12002 követelmények felett
- ❖ Kiváló ellenállás fagyás-olvadási ciklusoknak
- ❖ Egyedülálló bedolgozási tulajdonságok
- ❖ Nem kell kenni a lapok hátoldalát
- ❖ Mindenféle típusú kerámiához és elszíneződésre hajlamos természetes kövekhez
- ❖ A legnagyobb tapadó- és hajlítószilárdság
- ❖ Nagyfokú kivirágzás elleni védelem a HYDRO O2 Flex-Technológiával

A BOTAMENT® BTK 200^{TERRACHAMP} alkalmas burkolólapok és burkoló anyagok homlokzatokra történő ragasztására is, feltéve, hogy az aljzat szilárd, stabil ásványi anyagokból készült. A falszerkezet és a burkolat méretétől függően az épületfizikai okokból célszerű előre elvégezni a kondenzáció számítását.

Alkalmazási terület

A következő burkolatok ragasztásához:

- ❖ Fagyálló mázas és kőporcelán (gres) lapok
- ❖ Húzott fagyálló lapok
- ❖ Klinker burkolólapok
- ❖ Kézzel formázott fagyálló kerámiák
- ❖ Sokféle természetes kőburkolat

Megengedett alapfelületek

- ❖ vékonyrétegű szivárgó lemezek
- ❖ BOTAMENT® DM 200^{TERRACHAMP} Szivárgóhabarcs

Alapfelület előkészítés

Az alapfelületnek a következő kritériumoknak meg kell felelnie:

- ❖ száraz, vagy matt nedves és tiszta
- ❖ hordképes
- ❖ az alapfelületen nem lehetnek tapadást csökkentő anyagok, laza részeket el kell távolítani
- ❖ kiegyenlített felület, legalább 1,5 % lejtéssel

Műszaki adatok

Termékösszetétel	2 komponensű reakciógyanta rendszer
Szín	szürke
Kiszerelés	10 kg- tartalmaz 8,8 kg „A” komponens 1,2 kg „B” komponens
Minőségét megőrzi	Fagymentes hűvös száraz helyen lezárt eredeti csomagolásban min 6 hónapig
Sűrűség	~ 1,62 kg/ dm ³
Hőellenállás	- 30° C és + 70° C között (száraz hőmérséklet)
Keverési arány	7,3 (A) : 1 (B)
Nyitott idő	~ 15 perc
Bedolgozási idő	~ 30 perc
Járható	kb. 24 óra múlva
Terhelhető	kb. 3 nap múlva
Bedolgozáskor a levegő és az alapfelület hőmérséklete	+ 10 °C és + 30 °C között
Tisztítás	
Frissen	Speciális tisztítókendővel
Kötött állapotban	Hígítóval

A műszaki adatlapon megadott idők 23°C hőmérséklet, 50% relatív páratartalom mellett érvényesek. A magasabb rétegvastagság megnöveli ezeket az időket. A magasabb hőmérséklet felgyorsítja, az alacsonyabb hőmérséklet lelassítja a bedolgozási időt és a kötés folyamatát.

BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP

Erkély- és teraszburkolat ragasztó 2K R2 E

Felhasználás

- ❖ A „B” komponenst meg kell rázni, majd hozzá adni az „A” komponenshez és lassú fordulaton keverőgéppel alaposan össze kell keverni. A keverési idő legalább 3 perc.
- ❖ A keverési hibák kiküszöbölése érdekében a bekevert anyagot egy tiszta edénybe kell átönteni (alaposan kikaparva az anyagot), melyben még egyszer alaposan át kell keverni.
- ❖ A BOTAMENT® BTK 200^{TERRACHAMP} Ragasztó felhordása fogazott glettvassal történik. A lapok beágyazásánál ügyelni kell a nyitott időre.
- ❖ A lapokat nyomó és enyhén toló mozdulattal beágyazzuk, majd helyükre igazítjuk.

A gyárilag megadott keverési arányt pontosan be kell tartani. A szabálytalan formátumú lapok esetében a pogácsás vagy csíkozott módszerhez igazodva a BOTAMENT® BTK 200^{TERRACHAMP}-hez az állékonyosság növelése érdekében 1-2 súly% TX 19 tixotropizáló adalékot kevernek.

Anyagszükséglet

8 mm- es glettvás	~ 4,5 kg/m ²
10 mm- es glettvás	~ 5,0 kg/m ²

Fontos tudnivalók

Kerámia és természetes kővel történő burkoláskor be kell tartani minden idevonatkozó aktuális szabványt és előírást.

BOTAMENT® BTK 200^{TERRACHAMP} ragasztót friss állapotban meg kell védeni az esőtől.

A bedolgozás során a levegő és a felület hőmérséklete +10°C felett legyen. Később, az éjszaka folyamán már nem jelent gondot, ha átmenetileg fagypont alá csökken a hőmérséklet. Ha a minimum hőmérséklet tartósan leesik, az anyag bedolgozása után, a felületet fűteni kell.

BOTAMENT® BTK 200^{TERRACHAMP} kereskedelmi termék.

Ellentétben a hagyományos ragasztókkal szemben a BOTAMENT® BTK 200^{TERRACHAMP} alkalmazásakor nem kell megkenni a burkolólapok hátoldalát, kizárólag csak az alapfelületet. Így elegendő üreg marad a ragasztóágyban, ami segíti optimális és gyors vízelvezetést.

Az optimális eredmény érdekében az építési helyszínen próbafelület készítését javasoljuk.

Arra érzékeny felhasználóknál a reakciógyanta bázisú anyagok felhasználása során allergiás bőrreakciók léphetnek fel. Kerülni kell az anyag bőrrel való érintkezését, ezért a felhasználás során védőkesztyű használata javasolt. Részletes információkat ebben a témában az építőipari munkavállalók szakszervezete ad: www.bgbau.de.

A biztonságtechnikai adatlap rendelkezésre áll a www.botament.hu weboldalon.

Megjegyzés: Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. H 2103 kiadás. Új kiadás esetén a régiék érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapon a www.botament.hu weboldalon található.

MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1117 Budapest, Bartók Béla u. 105-113.