

Bitumenes tetőszigetelő bevonat

Alkalmazási terület:

BOTAMENT® B 97 L alkalmas régi bitumenes lemezes lapos tetők felújítására, fa borítású és betontetők utólagos szigetelésére. Alkalmazható pince külső falak, valamint földdel érintkező, vízzáró betonból készül épületszerkezetek talajnedvesség és nem osszeterlódott (szívargó) talajvíz elleni védelmére is.

BOTAMENT® B 97 L ellenáll az időjárás viszontagságainak. Megkötés után sav- és lúgálló, ellenáll számos sóoldatnak, valamint védelmet nyújt az általános esetben, a földben előforduló káros vegyületeknek.

Alapfelület előkészítés:

Az alapfelület teherhordó, száraz, por-, fagy-, zsír-, olaj-, festékmaradvány, cementkéreg, illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentes legyen. Kátrány tartalmú szennyeződés nem lehet a felületen. A kiálló részeket - mint pl.: megkötött falazó habarcs maradék – és építési törmeléket vagy földet el kell távolítani.

Erősen nedvszívó, nem bitumen-tartalmú, valamint rideg, bitumentartalmú alapfelületeket BOTAMENT® B 97 L-el elő kell kenni. Az alapozó réteg teljes átszáradása után lehet a BOTAMENT® B 97 L felhordását vagy a BOTAMENT® KSK öntapadós bitumenes lemez fektetését megkezdeni.

Lyukakat, hólyagokat, repedéseket a BOTAMENT® B 98 L-el kell kijavítani.

Felhasználás:

BOTAMENT® B 97 L-t ecsettel, kátránykefével vagy szórógéppel lehet akár közvetlenül a vödörből felhasználni. Tetőszigetelő bevonatot legalább 2 rétegben javasolt felhordani. Egymást követő bevonatréteg között meg kell várni az előző mázréteg átszáradását. Ez normál körülmények esetén kb. 12 óra. Több bevonat nagyobb védelmet biztosít.

Földdel érintkező vízzáró épületelemek védelmét legalább 3 rétegben ajánlott felhordani. A munkagödör visszatemetését csak a BOTAMENT® B 97 L teljes átszáradása után lehet megkezdeni. A szigetelés megvédése érdekében kerülni kell, hogy agyag, építési törmelék, kavics közvetlen a bevonattal érintkezzen. Mechanikai védelem kialakításakor a megfelelő szabványban foglaltakat kell figyelembe venni.

BOTAMENT® B 97 L

- Régi tetőszigetelések felújításához
- Használatra kész
- Kenhető, hengerelhető, szórható
- Oldószeres alapozóként is alkalmazható
- Oldószer tartalmú
- Nagy ellenállóság az agresszív anyagokkal szemben

BOTAMENT®

B 97 L

Termékösszetétel:
Bitumen

Oldószertartalom
Van

Sűrűség:
kb. 1,1 kg/l

Lobbanás pont:
+35 °C

Konzisztencia:
folyékony

Hőállóság:
-20 °C - +90 °C

Hőmérséklet felhasználáskor:
+5 °C - + 30 °C

Várakozási idő két réteg felhordása között:
kb. 12 óra

Várakozási idő a munkagödör visz-szatöltéséig:
Kb. 3 nap

Tisztító szerek:
hígító

Bitumenes tetőszigetelő bevonat

Megjegyzések:

A műszaki adatlapon említett idők 23°C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kikeményedés folyamatát.

BOTAMENT® B 97 L illékony oldószert tartalmaz, ezért munkavégzés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos. BOTAMENT® B 97 L-t csak nyílt térben szabad felhasználni.

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban említett összes termék műszaki adatlapjában leírtakra ügyeljenek a felhasználás során. Ezt a terméket csak ebben a műszaki adatlapban leírt adalékokkal és kiegészítőkkel szabad felhasználni.

Biztonságtechnikai adatlapot kérésre az előírt formában biztosítjuk.

Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen egy próbafelületet készítsenek a felhasználás előtt.

Anyagszükséglet:

kb. 250 ml/m² bevonat rétegenként

Kiszerelés:

5 l bádog edény

10 l bádog edény

30 l bádog edény

Minőségét megőrzi:

Hűvös, fagymentes helyen

Eltartható, eredeti, lezárt csomagolásban min. 12 hónapig

Megjegyzés:

Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevételt összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 1203 kiadás.** Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók.