

Bitumenes kitt

Alkalmazási terület:

BOTAMENT® B 98 L egy szálerősített, hidegen felhasználható, bitumenes javító kitt.

Alkalmazható az össze vízszintes és függőleges szigetelési munkához (tetők, teraszok, és talajjal érintkező szigetelések).

Szigetelés elkészülte után BOTAMENT® B 98 ellenáll az időjárás hatásainak és az agresszív közegeknek.

BOTAMENT® B 98 L kiválóan tapad betonra, falazatra, vakolatra, szigetelő lemezre, palára, fára, üvegre, bádogra, cinklemezre és mindenfajta bitumentartalmú alapfelületre. Megvédi a fémeket és a bádogot a korróziótól. Kifejezetten alkalmas lyukak, hólyagok, repedések javítására régi, bitumenes lemezzel szigetelt lapos tetők felújításakor.

Alapfelület előkészítés:

Az alapfelület teherhordó, száraz, por-, fagy-, zsír-, olaj-, festékmaradvány, cementkéreg illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentes legyen. Kátrány tartalmú szennyeződés nem lehet a felületen. Erősen nedvszívó, nem bitumentartalmú, valamint rideg, bitumentartalmú alapfelületeket a BOTAMENT® BE 901-el elő kell kenni. Ez a száradási idő nedvszívó alapok esetén – pl. mészhomok téglá – kb. 24 óra. Az alapozó réteg teljes átszáradása után lehet a BOTAMENT® B 98 L felhordását megkezdeni.

Felhasználás:

BOTAMENT® B 98 L-t glettvassal vagy simítóval lehet akár közvetlenül a vödörből a felületre felkenni. Egy munkamenetben max. 10 mm rétegvastagság hordható fel. Kivétel ez alól egyedül, ha hajlatot kell képezni, itt 15 mm lehet az anyag vastagsága.

Nagy melegben, vagy közvetlen napsütés esetén megtörténhet, hogy nagyobb rétegvastagság felhordásakor a felületen „bőrösödés” keletkezik. Az oldószer nem tud eltávozni, hólyagok keletkeznek. Ennek elkerülése érdekében ilyen időjárás esetén az egyszerre felhordott rétegvastagságot csökkenteni kell, s inkább több munkamenetben kell dolgozni.

+15 °C alatti tárolás estén a Bitumenes kitt konzisztenciája megváltozik, keményebbé válhat. Nedves alapfelületre a BOTAMENT® B 98 L-t nem szabad felhordani.

Régi szigeteléseken található hólyagokat a következők szerint lehet megfelelően kijavítani: a hólyagot keresztirányban meg kell vágni, majd a lemezt kihajtani. Az esetleges beszivárgott nedvességet ronggyal fel kell itatni, a felületet ki kell szárítani. A felmetszett hólyag területét BOTAMENT® B 98 L-el kell kikenni, majd a lemezt vissza kell simítani. Végezetül a javított hiba felületét újból BOTAMENT® B 98 L-el át kell glettelni.

BOTAMENT® B 98-al + 5 °C alatt nem szabad dolgozni.

BOTAMENT®

B 98 L

- Nagy UV állóság
- Szálerősített
- Nagy állékonyság
- Repedésáthidaló
- Oldószer tartalmú
- Nagy ellenállóság az agresszív anyagokkal szemben

BOTAMENT® 
SYSTEMBAUSTOFFE

BOTAMENT®

B 98 L

Termékösszetétel:
Bitumen

Oldószertartalom
Van

Sűrűség:
kb. 1,1 kg/l

Lobbanás pont:
30 °C

Rétegvastagság:
Max. 10 mm rétegenként

Hőállóság:
-20 °C - +90 °C

Hőmérséklet felhasználáskor:
+5 °C - + 30 °C

Száradási idő:
Kb. 1mm naponként

Tisztító szerek:
hígító

Bitumenes kitt

Megjegyzések:

A műszaki adatlapon említett idők 23°C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kikeményedés folyamatát.

BOTAMENT® B 98 L illékony oldószert tartalmaz, ezért munkavégzés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos. BOTAMENT® B 97 L-t csak nyílt térben szabad felhasználni.

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban említett összes termék műszaki adatlapjában leírtakra ügyeljenek a felhasználás során. Ezt a terméket csak ebben a műszaki adatlapban leírt adalékokkal és kiegészítőkkel szabad felhasználni.

Biztonságtechnikai adatlapot kérésre az előírt formában biztosítjuk.

Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen egy próbafelületet készítsenek a felhasználás előtt.

Anyagszükséglet:

kb. 1,1 kg/m²/mm

Kiszerelés:

5 kg bádóg edény

12 kg bádóg edény

Minőségét megőrzi:

Hűvös helyen

Eltartható, eredeti, lezárt csomagolásban min 12 hónapig.

Megjegyzés:

Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevételt összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. H 1203 kiadás. Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapon a www.botament.hu weboldalon találhatók.