

Tapadóemulzió / Habarcsfeljavító adalékszer

Alkalmazási terület:

BOTAMENT® D 10 ásványi, hidraulikusan kötő anyagok feljavítására használható magas koncentrációjú műanyag diszperzió. Alkalmazható ásványi alapú tapadóhid készítéséhez is. A diszperzió stabil marad minden ásványi kötőanyag esetén (mész, cement, gipsz). Az a veszély, hogy az anyagok elválhatnak az alapfelülettől, kiszáradnak, repedések alakulnak ki a szerkezetükben, stb. a BOTAMENT® D 10 alkalmazásával jelentősen lecsökken.

A BOTAMENT® D 10 javítja a habarcsok ellenálló képességét.

Az adalékolással javul a burkolatragasztók, habarcsok, esztrich betonok, és vakolatok vízigénye, tapadása, és alakváltozási képessége.

Tapadóhid készítése cementből és homokból:

Keverési arány: 1 rész cement, 2 rész homok, keverővíz $\frac{1}{3}$ –a BOTAMENT® D 10-zel helyettesítve.

Tapadóhid meglévő burkolatra BOTAMENT® M 29-el:

Keverési arány: a keverővíz $\frac{1}{3}$ –a BOTAMENT® D 10-zel helyettesítve.

Csempéragasztó feljavítása:

Pl.: BOTAMENT® M 19, M 21, M 21W, M 24, M 27, M 29.

Keverési arány: a keverővíz $\frac{1}{3}$ –a BOTAMENT® D 10-zel helyettesítve.

Vakolat, esztrich, falazó habarcs feljavítása:

Keverési arány: a keverővíz $\frac{1}{5}$ –e BOTAMENT® D 10-zel helyettesítve.

BOTAMENT® M 29 feljavítása kenhető tapadóhid készítéséhez:

Keverési arány: a keverővíz $\frac{1}{3}$ –a BOTAMENT® D 10-el helyettesítve.

Alapfelület előkészítés:

Az alapfelület teherhordó, tiszta, fagymentes, hordképes, por-, zsír-, olaj-, festékmарadék, és egyéb tapadást csökkentő, elváló és laza részekről mentes legyen.

Nedvszívó alapfelületeket a felhasználás előtt matt nedvesre kell nedvesíteni (a felület nem lehet fényes a víztől).

Betonpadlók és javítóhabarcsok bedolgozásakor arra kell ügyelni, hogy a tapadóhid kenve legyen a felületre. Ebben az esetben fontos, hogy ún. friss a frissre eljárással - frissen felkent tapadóhídra - kell a következő rétegnek kerülnie.

BOTAMENT® D 10-et először mindig tiszta vízzel kell összekeverni, majd a felhasználás módjának és az előírt keverési arálynak valamint a kívánt konzisztenciának megfelelően kell a keveréket adagolni.

BOTAMENT® D 10-el nem szabad +5 °C alatt dolgozni.

BOTAMENT® D 10

- Ragasztó, habarcs, beton adalékszer
- Plasztifikáló tulajdonságú, javítja a vízzáróságot
- Vakoló habarcsokhoz és esztrichekhez
- Javítja a bedolgozhatóságot és a tapadást
- Csökkenti a víz / cement tényezőt
- Csökkenti a kötés során kialakuló feszültségeket
- Növeli a és hajlító-húzó szilárdságot

BOTAMENT® D 10

Termékösszetétel:

Sztirol-akrilát-diszperzio

Sűrűség:

kb. 1 kg/l

Alapfelület hőmérséklete bedolgozáskor:

+5 °C - +30 °C

Tisztító szerek:

Friss állapotban: víz

Tapadóemulzió / Habarcsfeljavító adalékszer

Megjegyzések:

BOTAMENT® D 10-et feljavításra használva megtörténhet, hogy az ásványi habarcsok reakcióidejét meghosszabbítja.

Kerámialap ragasztók nyitott idejét rövidíti

Tapadóhidak készítésekor BOTAMENT® D 10-et hígítás nélkül nem szabad használni.

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban említett összes termék műszaki adatlapjában leírtakra ügyeljenek a felhasználás során.

Ezt a terméket csak ebben a műszaki adatlapban leírt adalékokkal és kiegészítőkkel szabad felhasználni.

A biztonságtechnikai adatlapok a www.botament.hu weboldaltól letölthetők, vagy kérésre az előírt formában biztosítjuk.

Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen egy próbafelületet készítsenek a felhasználás előtt.

Anyagszükséglet:

Ld. Alkalmazási területeknél

Kiszerelés:

1 l műanyag edény

5 l műanyag edény

10 l műanyag edény

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen.

Eltartható, eredeti, lezárt csomagolásban min. 12 hónapig.

Megjegyzés:

Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 1206 kiadás.** Új kiadás 11-esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapon a www.botament.hu weboldalon találhatók.