

BOTAMENT® D 11

Mélyalapozó

A BOTAMENT® D 11 kiegyenlíti az alapfelületek nedvsvívását, csemperagasztók, kiegyenlítő, vakolatok vagy festékek alapozójaként egyaránt alkalmazható belső és külső térben.

Tulajdonságok (Kritériumok)

- ❖ 1: 1 arányban vízzel hígítható
- ❖ Gyors száradás
- ❖ Javítja a tapadást
- ❖ Hengerelhető és kenhető
- ❖ Csökkenti a nedvsvívóképességet
- ❖ Por megkötő
- ❖ Oldószermentes TRGS 610

Alkalmazási terület

Alapozható

- ❖ Beton, könnyűbeton és pórusbeton
- ❖ Téglafalazat
- ❖ Cement- és Kalciumszulfát esztrich
- ❖ Cement-, meszes- és gipszvakolat
- ❖ Cementkötésű farostlemez
- ❖ Gipszkarton
- ❖ Gipszpadló

Alapfelület előkészítés

Az alapfelület megfelelő legyen a következők szerint:

- ❖ száraz, tiszta és fagymentes
- ❖ teherhordó
- ❖ zsír-, festékmaradék-, egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentes

A laza, omladozó vagy gyengén tapadó aljzat összetevőket el kell távolítani.

A csempezést megelőzően meg kell győződni, hogy a gipszvakolat nem glettelt és át van csiszolva.

Ne feledje:

- ❖ Kalciumszulfát esztrich alapozása előtt az alapot meg kell csiszolni
- ❖ Maradék nedvesség tartalom gipszvakolaton $\leq 1\%$
- ❖ Maradék nedvesség tartalom kalciumszulfát esztrichen $\leq 0,5\%$

Alapozási mód	BOTAMENT® D 11 felhordása
Tiszta ásványi alapfelület esetén	1 x 1:1 arányban vízzel hígítva
Gipszes alapfelület/ Kalciumszulfát esztrich	2 x alapozás
Gipszkarton	1 x alapozás (csak a gipszkarton összeillesztéseknél)

* mint a beton, pórusbeton, mészhomok téglá, mész és cement vakolatok és cement esztrichek

Műszaki adatok

Termékösszetétel	Műanyag diszperzió
Szín	piros
Kiszerelés	1 l 5 l 10 l 200 l
Tárolás	Száraz és hűvös helyen, jól lezárt eredeti csomagolásban min. 12 hónapig.
Sűrűség	kb. 1,0 kg / dm ³
Anyagszükséglet rétegenként	kb. 60 - 100 ml/ m ² alapfelülettől függően
Várakozási idő a rétegek felhordása között	kb. 30 Perc
Várakozási idő az utolsó réteg és a burkolás megkezdése között	kb. 1 óra (Kalciumszulfát esztrich kb. 12 óra)
Várakozási idő kiegyenlítő használata előtt	kb. 60- 90 perc
Esőálló	kb. 1 óra után
Bedolgozási és alapfelület hőmérséklet	+ 5 °C-tól + 30 °C-ig
Tisztítás	Vízzel

A műszaki adatlapon említett idők 23°C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a száradás folyamatát.

BOTAMENT® D 11

Mélyalapozó

Felhasználás

- ❖ A BOTAMENT® D 11-et ecsettel vagy nagy szőrű hengerrel, meszelővel vagy szórással kell felhordani
- ❖ A felület átszáradását karcolással kell megvizsgálni
- ❖ Egyszerre csak annyi anyagot szabad felhordani, hogy foltokban ne gyűljön össze

A legjobb eredmény a többszöri felhordással érhető el.

Fontos tudnivalók

A 200 l-es tartályok esetén, el kell kerülni a maradék anyag szennyeződését. A felhasználás során megmaradt BOTAMENT® D 11-et, nem szabad vissza tölteni a tartályba.

A biztonságtechnikai adatlap rendelkezésre áll a www.botament.hu weboldalon.

Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen próbafelületet készítsenek.

Megjegyzés: Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkorai építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 2304** kiadás. Új kiadás esetén a régiék érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók.
MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1115 Budapest, Bartók B. u.105-117.