

BOTAMENT® P 450

Elasztikus parketta ragasztó



A BOTAMENT® P 450 oldószer-, szilikon-, és vízmentes egykomponensű hibrid-ragasztó, amely megfelel az EN 13489 szabvány követelményeinek, és biztonságosan ragaszthatók vele mozaik, csaphornyos-, lamella parketták, tömörfa parkettalécék, egzotikus faparketták valamint 30 mm vastagságig „rE” fa burkolóteglák nedvszívó- és nem nedvszívó alapfelületekre.

Tulajdonságok

- ❖ Majdnem minden parkettához
- ❖ Minden parketta típushoz
- ❖ • Nagyon alacsony kipárolgás
- ❖ • Felveszi a parketta mozgásakor fellépő tépő-nyíróerőket
- ❖ • Vízmentes, ezért kiválóan alkalmazható deformálódásra hajlamos parkettákhoz
- ❖ • Szívó és nem nedvszívó alapfelületekhez
- ❖ • Padlófűtött felületekre is

Felhasználási terület

Ragasztható

- ❖ Szalagparketta
- ❖ Mozaikparketta
- ❖ Többrétegű parketta
- ❖ Lamellás parketta
- ❖ Szilárd falemezek
- ❖ Egzotikus fa
- ❖ Fa falazat RE (d ≤ 30 mm)

Alapfelület előkészítés

Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények:

- ❖ Tiszta, száraz repedésmentes és hordképes
- ❖ Zsír, bevonatmaradvány, elválasztószer és laza maló részekről mentes

Távolítsa el a morzsolódást, a lágy vagy gyengén tapadó alapfelületeket.

Ezen kívül fontos

- ❖ Kalciumszulfát esztrichnél a teherhordó felületet meg kell csiszolni
- ❖ A felület kiegyenlítéseket el kell végezni a megfelelő BOTAMENT® kiegyenlítő anyagokkal

Felhasználás

- ❖ A ragasztó anyagot a parkettának megfelelő fogazású spatulával fel kell hordani
- ❖ Csak annyi anyagot hordjon fel, amennyit a nyitott időn belül felhasznál
- ❖ Ügyeljen arra, hogy a teljes hátoldalt bekenje, kerülje az illesztések kenését

Műszaki adatok

Anyagösszetétel	Szilánmodifikált polimer ragasztó
Szín	sárgás- bézs
Kiszerezés	17 kg PE edény
Tárolás	fagymentes, száraz hűvös helyen, jól lezárt eredeti csomagolásban, min. 9 hónapig
Sűrűség	~ 1,5 kg/ dm ³
Anyagszükséglet	
Fogazás B 3	~ 750- 900 g/ m ²
Fogazás B 11	~ 900- 1.200 g/ m ²
Fogazás B 15	~ 1.000- 1.300 g/ m ²
Szellőztetés	-
nyitott idő	~ 30- 45 perc
járáható	~ 24 óra múlva
Várakozási idő a felületkezelés / csiszolás megkezdéséig	≥ 48 óra
Giscode	RS 10
Bedolgozási és alapfelület hőmérséklet	≥ + 15 °C
Oldószer	RT tisztítókendő

Műszaki adatlapon említett idők 23 °C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kikeményedés folyamatát.

BOTAMENT® P 450

Elasztikus parketta ragasztó

Fontos tudnivalók

A parketta tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe kell venni és be kell tartani az összes vonatkozó DIN / EN szabványt és a vonatkozó műszaki irányelveket.

BOTAMENT® P 450 nem alkalmazható olyan felületeken, amelyeket diszperziós alapozóval előkezeltek.

A tartályokat védeni kell > 40 ° C hőmérséklettől és közvetlen napsugárzástól. A kinyitott edényeket szorosan kell visszazárni és azonnal fel kell dolgozni. Ha bőr keletkezik a felületén, miután többször kinyitotta, távolítsa el (ne keverje bele).

Az élrészen lévő ragasztószivárgásokat azonnal el kell távolítani, mivel egyes esetekben kölcsönhatások léphetnek fel, amikor közvetlen érintkezés van a parketta lakkal.

Az optimális eredmények elérése érdekében javasoljuk az építkezés helyszínén próbafelület készítését.

Biztonságtechnikai adatlapok rendelkezésre állnak:
www.botament.com

Gyermekektől elzárva tartandó. A feldolgozás és a szárítás során gondoskodjon az alapos szellőzésről. A termék feldolgozása közben kerülje az evést, az ivást és a dohányzást. Ha szembe vagy bőrre kerül, azonnal öblítse el alaposan vízzel. Ne engedje be a csatornába, a vízi utakba vagy a talajba. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat RT tisztító kendőkkel. Csak teljesen üres edényeket szabad újra hasznosítani. A szárított anyagmaradványokat háztartási hulladékként lehet elhelyezni. A kötési folyamat során a metanolt szabadul fel, védőkesztyű használata javasolt
Összetevők: metoxi-szilánnal módosított kötőanyag, kréták, pigmentek, lágyítószer, tixotrop szerek, szárítószer trimetoxi-vinil-szilán.

Megjegyzés: Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhoraszt kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. H -2105 kiadás. További műszaki adatokat a www.botament.hu oldalról tölthet le. MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113

