

# Beton hidrofóbizáló adalékszer

## Alkalmazási terület:

BOTAMENT® ZF 77 beton, valamint cement és mészhabarcshidrofóbizáló adalékszer. A termékkel zárt kapillárisú, vízzáró beton és habarcs készíthető.

Kapilláris pórusok nedvszívó képességét csökkenti, ezáltal a beton vagy habarcs védett lesz a vízterheléssel szemben.

BOTAMENT® ZF 77 adagolásával a beton és habarcs lényegesen lágyabb, bedolgozása könnyebb lesz.

A termék lecsökkenti a szétosztályozódás lehetőségét, valamint a fészkesedés kialakulását. Alkalmass erős környezeti hatásoknak kitett vízzáró betonelemek készítésére.

Hidrofób kapilláris pórusburok jelentősen csökkenti a felület kivirágzását, emeli a fagy és só korrózió, valamint agresszív károsító anyagok szembeni ellenálló képességét. BOTAMENT® ZF 77 a betont belülről teszi hidrofóbbá.

Víz és szennytaszító tulajdonság a felületek könnyű tisztántarthatóságát is biztosítja.

## Felhasználás

BOTAMENT® ZF 77 a beton vagy habarcskeverék keverő vizéhez kell adagolni. Nem szabad az adalékszerrel a száraz keverékhez önteni.

Kb. 10 – 20 ml BOTAMENT® ZF 77-et kell adagolni minden kilogramm cementhez. Beton készítésére és bedolgozására vonatkozó szabványokat be kell tartani.

# BOTAMENT® ZF 77

- Jelentősen csökkenti a kivirágzást
- Javítja az ellenállást a fagy- és só torlódás hatásával szemben
- Plasztifikálja a habarcsot és a betont
- Klórmentes

# **BOTAMENT<sup>®</sup>**

## **ZF 77**

**Termékösszetétel:**

Hidrofób záróanyag

**Sűrűsége:**

1,01 kg/liter

**Kloridtartalom:**

Nincs

**Szín:**

Fehér

**Adagolás:**

Kb. 10 – 20 ml minden kg cementhez beton, cement- és mészhabarcsc készítésekor

## **Beton hidrofóbizáló adalékszer**

**Megjegyzések:**

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban említett összes termék műszaki adatlapjában leírtakra ügyeljenek a felhasználás során. Ezt a terméket csak ebben a műszaki adatlapban leírt adalékokkal és kiegészítőkkal szabad felhasználni.

Biztonságtechnikai adatlapot kérésre az előírt formában biztosítjuk.

Optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen egy próbafelületet készítsenek a felhasználás előtt.

Megfelelő alkalmassági vizsgálatot kell végezni.

**Anyagszükséglet:**

Kb. 10 – 20 ml / kg cement

**Kiszerezés:**

1 l műanyag flakon  
5 l műanyag kanna

**Tárolás:**

Hűvös, fagymentes helyen, eredeti, lezárt csomagolásban min.12 hónapig.

**Megjegyzés:**

Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhorást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 1011 kiadás.** Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a [www.botament.hu](http://www.botament.hu) weboldalon találhatóak.