

Műanyaggal feljavított finom kiegyenlítő habarcs

Tulajdonságok és alkalmazás:

A BOTAFLOOR® A 270-el beltérben minden típusú burkolat alá kiváló kiegyenlítést lehet készíteni. Parketták alá kifejezetten alkalmas. Alkalmazható fafödémén, betonon, cement esztrichen, régi kerámia-, természetes kő-, és műkő burkolatokon 3-20 mm rétegvastagságig. A szálerősítés miatt csökkenti a zsugorodási repedéseket, ezáltal növeli a biztonságot a problémás (kritikus) alapfelületeken.

Alapfelület előkészítés:

Az alapfelületnek az ATV DIN 18365 „melegburkolási munkák kivitelezése” szabvány követelményeinek meg kell felelni, az alapfelületnek megfelelő szilárdságúnak, tisztának, repedésmentesnek, száraznak és zsír-, olaj-, illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentesnek kell lennie. Adott esetben a kiegyenlítés előtt a laza, elválló részeket, cementkérget el kell távolítani, az anhidrit esztricheket meg kell csiszolni (16-os szemcse), majd felporszívózni és minden esetben fel kell hordani az ajánlott BOTAFLOOR® alapozót.

Felhasználás:

A BOTAFLOOR® A 270-et kb. 6,5 liter tiszta, hideg vízzel, megfelelő keverőgéppel kb. 2 percig lassú fordulaton keverve (kb. 600 fordulat/perc) csomómentes, homogén habarccsá keverjük. Rozsdamentes lehúzóval, vagy simítóval lehet felhordani az anyagot. A kiegyenlítő anyag alkalmazása előtt, ha nagy a felület, az aljzat és a fal találkozásánál, elválasztó csík elhelyezésére van szükség. A felhordáshoz lehúzó, vagy kőműves kanál alkalmazható. Vastagabb réteg terítésénél, a felületet tüskés hengerrel lehet kilevegőztetni, a terülést javítani.

Fontos tudnivalók:

Az öntött felületet védeni kell a közvetlen napsugárzástól és a huzatot is kerülni kell. Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, építkezés specifikus próbafelület készítését. A burkolat gyártójának felhasználási útmutatóját be kell tartani. Ezen túlmenően, többek között a következő szabványokat,

iránymutatásokat és adatlapokat kell betartani.

- DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“
- TKB – 8 Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“
- TKB – 9 Merkblatt „Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen“
- BEB – Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“
- BEB – Merkblatt „Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydritfließestrichen“
- Biztonságtechnikai adatlap

Technikai tanácsadással, az alkalmazástechnikusunk áll, az Ön rendelkezésére.

Az összes említett értékek 23°C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kötés folyamatát.

Biztonsági adatlap igényelhető.

Fal / padló találkozásánál, áttöréseknél, berendezési tárgyak alapjainál, stb, a felületet el kell látni elegendő dilatációs hézaggal és szélszalaggal. A szegélycsíkba, vagy a az azok mögé folyás lehetőségét, meg kell akadályozni, megfelelő intézkedésekkel.

BOTAFLOOR® A 270

- Gyors javító és simítóanyag felület simításhoz
- Fugák kitöltéséhez és kiegyenlítéséhez
- Csökkentett szálló por
- Nagyon alacsony kipárolgás
- Nullára húzható és nagyon krémes állag
- Minden alapfelületen alkalmazható



BOTAFLOOR®
VERLEGEWERKSTOFFE

BOTAFLOOR® A 270

Termékösszetétel:

Speciális cement műanyag adalékokkal

Szín: Szürke**Rétegvastagság:**

4 mm egy munkamenetben

Vízigény:

300 ml / kg

Bedolgozási hőmérséklet:

Legalább + 15°C aljzat hőmérséklet

Bedolgozási idő:

Kb. 5 perc

Kezdeti kötési idő EN 196 szerint:

10 - 20 perc

Szilárdulási idő EN 196 szerint:

20 - 30 perc

Járható:

Kb. 30 perc múlva

Terhelhető:

Kb. 30 perc múlva, parketta alá kb. 24 óra múlva

Giscode: ZP 1**Emicode szerint GEV: EC 1 R Plus****Kék angyal**

Műanyaggal feljavított finom kiegyenlítő habarcs

Anyagszükséglet:

kb. 1,3 kg / m² / mm rétegvastagság

Kiszerezés:

25 kg papírsák

40 zsák per raklap

Tárolás:

Száraz és hűvös helyen.

Eltartható, jól lezárt, eredeti csomagolásban min. 9 hónapig.

A nyitott zsákot szorosan zárja be és használja fel a lehető leghamarabb.

Biztonsági intézkedések:

Tartsa távol a gyerekektől.

A felhasználás és a kötés alatt alapos szellőztetést kell biztosítani.

Az evést, ivást és dohányzást a felhordás során kerülni kell.

Szembe, vagy bőrre kerülés esetén, azonnal bő vízzel le kell öblíteni.

Nem szabad csatornába, vagy talajba jutó vízbe önteni..

A szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal kell tisztítani.

Csak a teljesen üres göngyölegek újrahasznosíthatóak. A hulladékokat ki lehet szárítani és háztartási hulladékként kezelni. Viseljen védőkesztyűt.

Az allergén információkkal kapcsolatban, hívja a következő telefonszámot. 02041-10 19-0