

BOTAMENT® PB

Portál szalag

A BOTAMENT® PB egy elastikus, mindkét oldalán szövethasírozott szigetelést erősítő szalag öntapadó csíkokkal rendszerben a BOTAMENT® RD 2 The Green 1 gyorskötésű reaktív szigeteléshez A szalag nagy diffúziós nyitottsága lehetővé teszi a ragasztás gyors száradását. A BOTAMENT® PB bel- és külső térben egyaránt alkalmazható.

Tulajdonságok

- ❖ Rendkívül rugalmas
- ❖ Egyszerű használat az öntapadó csíknak köszönhetően
- ❖ Rendkívül szakadásálló
- ❖ Gyors és könnyű beépítés
- ❖ Kimagasló öregedésállóság

Alkalmazási területek

- ❖ Az RD2 The Green 1 reaktív szigetelés gyors és biztonságos csatlakoztatása ajtókhöz és ablakokhoz.
- ❖ Faanyagból készült épületszerkezetek lábazati szigetelése

A PB portál szalag cement alapú, valamint falazott, fából, fa alapú anyagokból, sok műanyagból és porszórót alumíniumból készült aljzatokon történő használatra alkalmas.

Alapfelület előkészítés

Az alapfelület a következőknek kell, hogy megfeleljen:

- ❖ száraz, tiszta és fagymentes
- ❖ hordképes
- ❖ zsír-, festékmарadék-, cementtej, illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentes legyen.

Felhasználás

- ❖ Távolítsa el a leválasztópapírt az öntapadó csíkról, és ragassza fel a csíkot közvetlenül az előkészített felületre buborékok és ráncok nélkül
- ❖ Vigye fel az RD2 The Green 1-et a portál szalag alá, és nyomja bele a szalagot a teljes felületen
- ❖ Töltse ki az RD2 The Green 1-gyel PB portál szalag minden részét, és ágyazza be a tömítőrétbe

A dilatációs fugákat az alapfelület mozgásai miatt, érdemes átfedni. A BOTAMENT® PB szalagot javasolt, az átfedni kívánt hézagba, „U” alakban behajtvá elhelyezni, ügyelve arra, hogy ne feszüljön.

Műszaki adatok

Anyagösszetétel	szövethasírozott poliuretán
Szín	világoskék
Kiszerezés	20 m-es tekercs
Tárolás	hűvös és száraz
Vastagság	0,5 mm
Szélesség	400 mm
Súly	202 g/m
SD érték	~ 1 m
Vízszigetelő képesség	> 1,5 bar
Hőállóság	- 30 °C-tól + 90 °C-ig

Fontos tudnivalók

A BOTAMENT® PB -ot az állandó UV sugárzástól védeni kell.

Megjegyzés: A jelen műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján, azonban kötelezettség vállalás nélkül tüntettük fel. Ezeket minden esetben össze kell hangolni az adott építménnyel, alkalmazási célokkal és helyi igénybevételi követelményekkel. Az adatok helyességéért tehát csak ezek fenntartásával vállalunk felelősséget. Értékesítési-, Szállítási és Fizetési Feltételeink keretében. A munkatársaink által megadott és adatlapjainktól eltérő ajánlásokat csak akkor tekintjük magunkra nézve kötelező érvényűnek, ha azok írásos formában is megerősítésre kerültek. Minden esetben azonban be kell tartani az általánosan elismert műszaki szakmai szabályokat. **H 2404**-es kiadás. További műszaki részletek a www.botament.hu weboldalon található műszaki adatlapjainkban találhatók. Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak.
MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1115 Budapest, Bartók B. u. 105-113