

A BOTAMENT® M44 Crystal, egy hidrofób hatású sokoldalúan alkalmazható fugázóhabarcs, 5-mm-es fugaszélességig. A hidrofób tulajdonságának köszönhetően, hatékonyan csökkenti a mikroorganizmusok és penészgombák kialakulását. A termék alkalmazható falra és padlóra, bel- és külső térben egyaránt.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

- Fugaszélesség 5 mm-ig
- Nagyon finom, selymes felület
- Megfelel a CG 2 WA-ra vonatkozó kritériumoknak az EN 13888 szabvány szerint
- Víz és szennyeződés taszító
- Padlófűtési felületekhez

ALKALMAZÁSI TERÜLET(EK)

- Fagyálló és finomkőporcelán
- Mázas kerámia
- Kerámia mozaik

FOGADÓFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az ágyazó- vagy ragasztóhabarcsnak a fugázás megkezdésekor teljesen szilárdnak és száraznak kell lennie, hogy a fugázóhabarcs elszíneződését elkerüljük.

A fugahézagban nem lehet fektető- vagy ragasztó habarcs, vagy bármilyen tapadás csökkentő szennyeződés. A nedvszívó burkolatokat a munka megkezdése előtt, enyhén be kell nedvesíteni, az erősen nedvszívókat adott esetben többször is. (de ne álljon rajta a víz)

Az elasztikus fugahézagokat BOTAMENT S 5 Szaniter szilikonnal kell kitölteni.

FELHASZNÁLÁS

- tiszta, hideg vízzel lassú fordulaton, olyan hosszan kell bekeverni, míg egyenletes színű, homogén habarcsot nem kapunk
- pihentetés után még egyszer át kell keverni
- Keménygumis, vagy normál fugázó szerszámmal lehet bedolgozni
- a felületen maradt anyagot a fugára átlósan le kell húzni
- a fuga formázása előtt ellenőrizni kell a moshatóságot (hüvelykujj próba)
- a formázást normál fugamosó szivaccsal kell végezni (a fugamosó vizet gyakran cserélve)
- a visszamaradó cementfátyol a BOTAMENT M 44 Crystal megszáradása után egy enyhén nedves szivaccsal eltávolítható
- a BOTAMENT M 44 Crystal fugázót mindig egységes konzisztenciával kell alkalmazni a színeltérések elkerülése érdekében

Az kötésnek induló, szilárduló anyag újakeveréssel, ismételt pasztaszerű, megfelelő konzisztenciájú fugázót kapunk. Máz nélküli kerámialapok fugázása esetén a felületen cementfátyol maradhat vissza, melyet megfelelő tisztítószerrel lehet letakarítani. Ebben az esetben arra kell figyelni, hogy a fugák teljesen elő legyenek nedvesítve. Meg kell akadályozni a fugázó anyag kiszáradását, ezért a frissen elkészült fugákat a nagy hőhatásuktól éppúgy, mint az erős napsugárzástól, nagy légmozgástól, mint például huzat, megfelelő óvintézkedésekkel védeni kell. Ellenkező esetben gondoskodni kell a habarcs tiszta vízzel történő utónedvesítéséről, hogy a folyamatos kötés (hidratáció) megfelelően kialakulhasson.

FELHASZNÁLÁS

Lapméret	Fugaszélesség	Fugamélység	Anyagigény
30 cm x 60 cm	4 mm	8 mm	0,31 kg / m ²
60 cm x 60 cm	4 mm	8 mm	0,20 kg / m ²
2 cm x 2 cm (mozaik)	3 mm	3 mm	1,18 kg / m ²

Egyéb méretek esetén, a fugázó mennyiség számító táblázatot javasoljuk használni, ami a www.botament.hu oldalon található.

FONTOS TUDNIVALÓK

A következő tényezők vezethetnek a fugázó elszíneződéséhez:

FONTOS TUDNIVALÓK

- túlzott kipárolgás az aljzatból
- nagyon eltérő nedvszívóképesség az alapfelület és a burkolólap között
- ragasztó vagy ágyazóhabarcs maradék
- szennyeződés más építési munkáktól
- koszos lemosóvíz
- túlvizezés

Eltérő gyártási számú termékek esetén enyhe színtónus eltérés lehet. Javasoljuk, hogy az egybefüggő felületek azonos gyártási számú termékekkel legyenek fugázva.

A friss fugát óvni kell, hogy az egyéb építési munkáktól ne kerüljön por a felületére.

Magas nedvesség tartalmú vagy erősen eltérő nedvszívó képességű alapfelület és lap él esetén színeltérések (foltosodás) alakulhat ki.

A természetes köveknél, polírozott gres- és műgyanta kötőanyagú, ill. előkezelt cotto lapok esetén a mikropórusokba a szín pigment beülhet és foltosodást okozhat. Ilyen esetben próbafugázás javasolt.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az erős savtartalmú tisztítószeresek a fugát károsíthatják. Kérjük, kérdésével forduljon műszaki szaktanácsadóinkhoz

A biztonságtechnikai adatlapot letöltheti a www.botament.hu oldalról is.

DRAFT

MŰSZAKI ADATOK ÉS TERMÉKTULAJDONSÁGOK

Megnevezés	Mértékegység	Érték	Megjegyzések
Sűrűség	kg/dm³	~ 1,9	
Hőállóság		-20 - 80	
Optimális víz szárazanyag tartalom	%	~ 26 - 27	
Pihentetési idő	perc	~ 3	
Feldolgozáhatóság	perc	~ 60	
Járható...után	óra	> 24	
Terhelhető...után	napok	> 7	
Minden technikai paraméter laboratóriumi érték, és 21°C ±2°C-on, 50% relatív páratartalom mellett határozták meg.			
Bázis	Cementkombináció ásványi töltőanyagokkal, cementtartalmú pigmentekkel és adalékanyagokkal		
Színárnyalat	fehér (no. 10), pergamon (no. 11), ezüstszürke (no.16), betonszürke (no. 20), manhattan (no. 23), szürke (no. 24), titánszürke (no. 25), Antracit (no. 26), jázmin (no. 29), bahama bézs (no. 33), kakao (Nr. 38), mokka (no. 41), basalt (no. 27), jurabeige (no. 35), havanna (no. 40)		
Tárolás	Bontatlan eredeti csomagolásban, száraz és hűvös helyen tárolja 18 hónapokig tárolható. Száraz hűvös helyen tárolandó!		
tisztítószer	friss állapotban: vízzel, kikötött állapotban: cementfátyol eltávolító		

Biztonsági előírások

Kérjük, tartsa be a címkéken és a biztonsági adatlapokon található veszélyre vonatkozó nyilatkozatokat és biztonsági tanácsokat.

Megjegyzés: A jelen adatlapon szereplő információk tapasztalatainkon alapulnak, és legjobb tudásunk szerint helytállóak. Ezek azonban nem kötelező érvényűek. Az adatokat az egyedi szerkezet követelményeihez, a konkrét alkalmazáshoz és a helyi körülményekhez kell igazítani. Az alkalmazásspecifikus feltételeket a tervezőmérnöknek/tervezőnek előzetesen ellenőriznie kell, és amennyiben azok eltérnek a szabványos feltételektől, egyedi jóváhagyást igényelnek.

Az Botament szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az ügyfél vagy megbízottjai által az épület vagy szerkezet történetével kapcsolatban végzett tervezési felülvizsgálat szükségességét. Ezen előfeltételre is figyelemmel, az eladási és szállítási feltételeink keretein belül felelősséget vállalunk a tájékoztatás helyességéért. Munkatársaink/alkalmazottaink adatlapjainkban megadott információktól eltérő ajánlásai csak akkor kötelező érvényűek számunkra, ha azokat írásban megerősítik. Minden esetben be kell tartania technika mindenkor állását tükröző, általánosan elfogadott szabályokat és gyakorlatot. A jelen műszaki adatlapon megadott információk a láblécben feltüntetett országos cég által szállított termékre érvényesek.

Meg kell jegyezni, hogy a többi ország adatai ettől eltérhetnek. A termék adatlapok a korábbi, megfelelően helyettesített változatok kizárásával érvényesek; a láblécben szereplő kiadási dátumot kell figyelembe venni. A legfrissebb változat kérésre beszerezhető tőlünk, vagy letölthető honlapunkról. [9999999999]